


# AOCEM 320 YESOS

## PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA YESOS-PRODUCTO DE DOS COMPONENTES

**DESCRIPCIÓN**
**AOCEM 320 YESOS**, es un promotor de adherencia, para yesos, que se presenta en dos componentes:

a) Una parte líquida constituida por un polímero extremadamente fino disperso en agua.
b) Una parte sólida constituida por una mezcla de cemento, áridos seleccionados y aditivos especiales.

Su empleo esta orientado a incrementar notablemente la adherencia del yeso sobre el estuco u hormigón.

**USOS**
**AOCEM 320 YESOS**, es un producto creado exclusivamente para ser usado como promotor de adherencia para yesos, evitando, en la mayoría de los casos, el puntereo. De esta forma se logra un enlucido mas firme. **AOCEM 320 YESOS** se puede utilizar en muros o cielos. La superficie debe estar limpia, sin partes sueltas o mal adheridas y sin impregnaciones de aceites que puedan actuar como desmoldante.

- Humedecer la superficie, sin dejar agua libre.
- Muros y cielos deben tener una edad mínima de 10 días para poder ser enyesados.

**MODO DE EMPLEO**

- Se debe mezclar de la siguiente forma: agregar **AOCEM 320 YESOS** sólido (parte B) a la tineta que contiene **AOCEM 320 YESOS** líquido (parte A). El producto viene especialmente dosificado, para ser mezclado en la misma tineta y así evitar errores en la preparación. Mezclar y dejar reposar (aproximadamente 5 minutos) hasta obtener una consistencia espesa y homogénea, luego de esto el producto está listo para ser utilizado. La aplicación se debe realizar con rodillo sobre toda la superficie húmeda sin agua libre.
- **AOCEM 320 YESOS** está seco en 24 horas, quedando una película de gran rugosidad permitiendo la correcta adherencia del yeso al muro o cielo.
- **Para fajas centrales o laterales se dispone de AOCEM 320 FAJAS Y RINCONES.**

**RENDIMIENTO**
El consumo de **AOCEM 320 YESOS** depende de las condiciones de la superficie, como dato práctico:

| | |
|---|---|
| Sobre Planchas de yeso-cartón, Sobre hormigón liso, Sobre metal | 40 a 45 $m^2$ |
| Sobre Estucos peinados, Losas, Muros de albañilería, Muros de Hormigón Celular, Muros irregulares de hormigón. | 35 a 40 $m^2$ |

**PRECAUCIONES**

- **AOCEM 320 YESOS** no debe ser alterado en su dosificación.
- Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.
- Proteger el producto del sol.
- **AOCEM 320 YESOS**, en su parte líquida, no debe congelarse.
- En caso de contacto con los ojos o con la piel, lavar con abundante agua.
- No ingerir.

**ANTECEDENTES TÉCNICOS**

| | |
|---|---|
| Densidad parte sólida | 1,3 kg/lt |
| Densidad parte liquida | 1,0 kg/lt |
| Tº y Humedad de Almacenamiento | 20 ºC y 75% h.r. |
| Duración | 6 meses a contar desde la fecha de elaboración. |
| Certificación | Supera Norma NCh 2471 |

**ENVASES**

- **AOCEM 320 YESOS: juego de 30 kilos.**

---

**ADVERTENCIA:** las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros y que según nuestra experiencia son las correctas. Sin embargo **SOLCROM S.A.** no se hace responsable por daños y prejuicios ocacionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.